




REF.	Borracha	Densidade g/cm (+/- 0.03)	Dureza Shore A (+/- 0.03)	Alongamento à rotura (%)	Temperatura Trabalho (°C)	Deformação permanente 24h/ 70°C
T.SBRL	SBR	1.40	65	230	-20/+90	35%

Folha de borracha SBR com reforço de uma tela em algodão para uso geral, onde é necessária uma maior resistência à rotura.

CORES



Código	Espessura (mm)	Largura (mm)	Peso/metro (kg/m)*	Comprimento do rolo (m/rolo)	Peso/Rolo (kg/rolo)*
T.SBRL.02.1400P	2.00	1400	5.00	10	50
T.SBRL.03.1400P	3.00	1400	6.90	10	69
T.SBRL.04.1400P	4.00	1400	8.70	10	87
T.SBRL.05.1400P	5.00	1400	11.80	10	118
T.SBRL.06.1400P	6.00	1400	13.80	10	138
T.SBRL.08.1400P	8.00	1400	18.40	10	184
T.SBRL.10.1400P	10.00	1400	22.20	10	220
T.SBRL.12.1400P	12.00	1400	26.00	10	260

*Peso aproximado.